

**建築・土木・機械・器具・車両等の塗装材の除去。
塗膜防水材料の除去など幅広い用途に使用可能です。**

★製品の特長

- ・抜群の剥離能力があります。
- ・作業性に優れます。
塗膜剥離後の水洗は不要です。
ローラー、刷毛等で簡単に塗布できます。
膜状に剥がれますので処理が簡単です。
- ・不燃性です。

★ご使用方法

1. 予備試験

剥離しようとする旧塗膜に[はくり名人]を塗布します。
5分間隔でケレン工具等の剥離作業を実施し、最もよく剥がれる時間を決定します。(旧塗膜の種類、膜厚、劣化程度、素地の種類と状態、気象条件などの違いにより剥離条件が異なります)

旧塗膜の種類と塗布量及び放置時間の目安

旧塗膜の種類	塗布量	放置時間分
薄塗材 (樹脂リシン)	0.3~kg/m ²	10-15
複層塗材 (アクリル系吹付タイル)	0.5~kg/m ²	15-20
厚塗材 (樹脂スタッコ)	1.0kg/m ²	20-30

2. 養生

被覆養生：塗料類及びゴム、プラスチックを軟化、膨潤、剥離させますので剥離箇所以外は、ポリエチレンフィルム粘着テープ等で被覆養生してください。

シート養生：風向きによっては剥離剤の飛散が植木、自動車等にかかる場合がありますので、シート養生してください。
その他：換気口、空気取り入れ口も剥離剤の蒸気を室内に吸い込む恐れがありますので、適切なフード養生をしてください。

3. 塗布作業

塗布は中毛ウールローラー、刷毛を使用してください。

4. 剥離、ケレン作業

塗布後しばらくして、旧塗膜が軟化膨潤してきたら、スクレーパー、皮スキ、ワイヤーブラシ等でケレンします。



★製品入目 (荷姿)

20 kg (石油缶)

★適用法令等

消 防 法： 非 該 当
安 衛 法 有 機 則： 特 定 化 学 物 質
P R T R 法： 該 当

★化管法GHS標記



★取扱い上のご注意

- ・SDS内「7.取扱い及び保管上の注意」をよく読み、「8.暴露防止及び保護措置」記載の設備対策を行い、保護具を着用して下さい。
- ・内容及び容器は、産業廃棄物として法令に従って処理して下さい。
※その他詳細につきましてはSDS(安全データシート)を必ずお読み頂いた上で適切にご使用下さい。

レンタル&販売 作業環境の快適化・工事の合理化を提案します。

サンワ・リノテック株式会社

本 社 〒551-0033 大阪市大正区北恩加島1丁目17番4号
TEL 06-6551-0024 FAX 06-6554-1057
関東営業所 〒143-0021 東京都大田区北馬込2丁目43番5号
TEL 03-6410-7395 FAX 03-6410-7396